

Premium

Ribbons para transferência térmica

Especificações

Filme PET

Espessura: 4,5 µm

Revestimento posterior

Base de silício com propriedades antiestáticas. Coeficiente de atrito: $K_d < 0,2$

Resistência à ruptura

$> 300 \text{ N/mm}^2 (\text{MD})$

Tinta

Combinação de resina

Ponto de fusão

80 °C (176 °F)

Espessura

(preto): $< 9 \text{ µm}$

Velocidade máxima de impressão

400 mm/s (16 polegadas/segundo)

Armazenamento

12 meses, 5 °C a 35 °C (40 °F a 95 °F); umidade relativa de 20% a 80%

Cores disponíveis

- (K) Preto
- (W) Branco
- (L) Azul (PMS 286C)
- (R) Vermelho (PMS 485C)
- (G) Verde (PMS Green C)

Certificados e aprovações

Metais pesados

Esse ribbon é compatível com o EC 95/638.

RoHS/WEEE

Os ribbons da Videojet estão em conformidade com as diretivas 2002/95 e 2002/96 da CE.

REACH

Este ribbon está em conformidade com os requisitos do REACH (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas). Os Ribbons da Videojet não contêm SVHC (substâncias de preocupação elevada).

TSCA/CP65

Este ribbon não contém as substâncias relacionadas nas listas da TSCA (Lei de Controle de Substâncias Tóxicas) e da Proposição 65 da Califórnia.

Contato com alimentos

Este ribbon está em conformidade com a Diretiva Europeia 1935/2004/EC.

Halogênio

Este ribbon não contém halogênio.



Vendas de equipamentos – **4689-7273**
Atendimento ao cliente – **0800 887 0465**
E-mail: **br.marketing@videojet.com**
ou acesse **www.videojet.br.com**

Videojet do Brasil
Rua São Paulo, 261 Alphaville,
Barueri, São Paulo - SP
06465-130 / Brasil

© 2019 Videojet do Brasil — Todos os direitos reservados.

A melhoria contínua dos produtos é uma política da Videojet do Brasil. Reservamo-nos o direito de alterar o design e/ou as especificações sem aviso prévio.

Número de peça SL000553
ss-ribbon-premium-pt-br-0819

