

Super-Standaard

Thermo transferlinten

Specificaties

PET-folie

Dikte: 4,5µm

Backcoating

Gebaseerd op siliconen met anti-statische eigenschappen. Fricctie-coëfficiënt: $K_d < 0,2$

Bestand tegen scheuren

$> 300 \text{ N/mm}^2$ (MD)

Inkt

Was/hars mengsel

Smeltpunt

85°C

Dikte

(Zwart): $< 9\mu\text{m}$

Maximale printsnelheid

800 mm/sec (32 inch/sec)

Opslag

12 maanden, 5-35°C (40-95°F); 20-80% relatieve vochtigheid

Verkrijgbare kleuren

- (K) Zwart
- (MW) Metallic wit (PMS 877C)

Certificaten en goedkeuringen

Zware metalen

Dit lint voldoet aan EC 95/638.

RoHS/WEEE

Videojet-linten voldoen aan de EC-richtlijnen 2011/65/EU.

BEREIK

Dit lint voldoet aan REACH-vereisten. Videojetlinten bevatten geen SVHC's (zeer ernstige zorgstoffen).

CP65


Dit lint bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de California Proposition 65-lijst.

1935/2004/EC

Waarden zwarte, rode, groene en witte linten voldoen aan de Europese richtlijn 1935/2004/EC

Halogeen

Dit lint bevat geen halogeen



Bel **0345-636 522**

Stuur een e-mail naar **info.nl@videojet.com**
of ga naar **www.videojet.nl**

Videojet Technologies B.V.
Gildenstraat 33
4143 HS Leerdam
Nederland

© 2023 Videojet Technologies B.V. — Alle rechten voorbehouden.

Het beleid van Videojet Technologies B.V. is gebaseerd op continue productverbetering. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving tussentijdse aanpassingen en specificatiewijzigingen door te voeren.

Onderdeelnummer SL000554
ss-ribbon-super-standard-nl-0823

